

Kalkkaseinhafthbrücke 317.1

Werkstoff:

Haftbrücke für fast alle Untergründe, für den nachfolgenden Auftrag von Kalk- oder Lehmputzen. Beschränkt für Kunststoffe und Glanzlack gestrichene Oberflächen. Kann nicht im Nassbereich wie z.B. Bad, Küche etc. eingesetzt werden.

Beachten Sie, dass Sie für Fassaden unsere Einwilligung einholen müssen.

Einsatzgebiet:

Kalksandstein, Mineral- und Kalkputz, Lehmputz, Gips und auf gut haftenden Dispersionsanstrichen, bedingt auf Beton (Schalöl). Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vorbehandlung:

Allfällige Schalölrückstände auf Beton sind vorgängig mit Hochdruck und Dampf oder mit Balsamterpentinöl zu entfernen.

Anstrich:

Mit Roller oder Bürste unverdünnt 1 bis 2x gleichmässig auftragen. Wird der zweite Anstrich zu klebrig, so muss unbedingt dick angerührter Kleister Art. Nr. 406 zugesetzt werden!

TIPP ! :

Die Wischfestigkeit optimieren:

Vermeidung von zu schneller Trocknung:

Keine Zugluft, keine direkte

Sonneneinstrahlung. Vornetzen von stark saugenden Untergründen, dann 2x nass in nass streichen und /oder nachsprekeln.

Stellt in der Regel kein Problem dar.

Verbrauch:

Ca. 1 - 1,4m² = 0,3l bzw. 1L = 3,33 - 4,2m² je nach Oberflächenstruktur.

Technische Eigenschaften:

Leicht ätzende Schlemme, leicht verarbeitbar.

Oekologische, ganzheitliche Betrachtung:

Die verwendeten Materialien sind umweltschonend hergestellte, nicht denaturierte Naturprodukte, im Sinne einer sanften Chemie. Sie lassen sich lückenlos wieder in die Kreisläufe integrieren, hinterlassen keine Ausdünstungen und sind Teil einer natürlichen Ganzheit, vertraut mit allen Organismen. Keine chlorierten Kohlenwasserstoffe. Die Farbe ist Titanweiss frei (oeko +)

Renovationsfähigkeit:

Ausgezeichnete Renovationsfähigkeit, da das Material keinen Film bildet, sondern durch "Verkieselung" zu einer Einheit mit dem Untergrund wird. Der Untergrund wird somit nicht beeinträchtigt, teures und umweltschädigendes Abbeizen erübrigt sich dadurch (oeko +).

Trocknung:

Staubtrocken innert 1 Std, überarbeitbar bereits nach ca. 12 Stunden. Bis jetzt haben wir erfolgreich auch nass in nass, d.h. nach ca. 1 bis 2 Stunden den 2. Anstrich appliziert. Der erste Anstrich muss dabei schon fest, aber noch nicht trocken sein. Achten Sie auf gute Luftzufuhr. Verarbeitbar ab +5° Celsius in der Nacht. Stark saugende Untergründe mit Wasser vornetzen.

Lagerung:

Ohne Kasein 3 Jahre

Mit Kasein 3 Monate

Inhaltsstoffe:

Sumpfkalk, Celluloseleim, (Kasein auf Wunsch oder 250gr Magerquark selbst dazugeben), Kreide, mineralische Füllstoffe, evtl. sehr kleine Mengen ätherischer Öle.

Besonderheiten:

Filterwirkung auf die Raumluft, verhindert unangenehme Geruchsbildung in den Räumen.

Entsorgung:

Reste können begrenzt dem Kompost zugeführt werden.

Die Eimer verwenden wir mehrfach.

Hinweis:

Roller und Pinsel sind nach Gebrauch sofort auszuwaschen, da sie sonst verätzen. Mit Pflanzenseife Art. Nr. 650 können die Geräte gereinigt und leicht nachgefettet werden.

Sicherheit:

Enthält Calciumhydroxid.

H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. weiter spülen. P310 Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen P332+313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Wir empfehlen bei Kontakt mit der Haut, betroffene Stellen mit Essig zu waschen.

Gefahr:



Die Angaben in diesem Anwenderblatt entstammen unserer jahrelangen Arbeit mit diesen Produkten; sie sind in aller Regel zutreffend. Die Angaben können jedoch vorsichtiges und eigenverantwortliches Arbeiten nicht ersetzen. Eine Verbindlichkeit kann daher von diesem Anwenderblatt nicht abgeleitet werden.

feinraum.ch
pace of nature gmbh
Dorfstrasse 29 ch 8914 Aeugst a. A.
Tel +41 43 333 98 29
anfrage@feinraum.ch



feinraum
Partner
natürlichrenovieren

Gute Räume und Orte sind immer das Resultat einer guten Geschichte